

>Produktbeschreibung

Durch Zugabe von Hesse PUR Ringfestzusatz EL 460-0046 wird die Beständigkeit gegen Markierung von Metall weiter heraufgesetzt. Dazu wird in den Farblack DB 45245-(Farbton) der Zusatz im Verhältnis 8,5 : 1,5 eingerührt.

>Einsatzgebiete

>Untergrundvorbehandlung

>Endbehandlung

>Applikation

Applikation
Spritzen - alle
sonstige Spritzverfahren

>Technische Daten

Anteil nachwachsender Rohstoffe %	0.2
Auslaufzeit (+/- 15 %)	28 s / DIN 53211 - 4 mm
Aussehen	nicht relevant
Dichte Serie kg/l	0.95
Lieferform	flüssig
NfA Serie %	35
VOC EU %	65 %
VOC FR	C
Lagerfähigkeit Wochen	52

>Bestellhinweise

Bestellnummer	Glanzgrad 60 ° (Gloss)	Gebindegröße
EL 460-0046	-	1 l, 5 l

>Besondere Hinweise

>Allgemeine Hinweise

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Produktdaten. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt. Wir kommen unseren Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz nach. Sie können die von uns gelieferten Verkaufs-, Um- und Transportverpackungen über das Rücknahmesystem der KBS GmbH einer stofflichen Verwertung zuführen. Wenn Sie das System auch für Um- und Transportverpackungen, also für Kartonagen, Paletten, Stretchfolien u. ä. nutzen wollen, finden Sie dazu alle weiteren Informationen im Glossar oder direkt über die KBS GmbH.