

>Opis produktu

Standardowy rozcieńczalnik uniwersalny do systemów PUR.

>Obszar zastosowania

W systemach PUR

>Dane techniczne

Lepkość (+/- 15 %)	34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd	bezbarwny
Gęstość seria kg/l	0.838
Forma dostawy	płynny
LZO EU %	100 %
VOC FR	C
Trwałość podczas składowania tygo- dnie	52

>Wskazówki dotyczące zamawiania

Numer zamówienia	Połysek 60° (Gloss)	Wielkość pojemnika
DV 4900	-	1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Wskazówki specjalne

Informacje na temat tego, czy dany rozcieńczalnik nadaje się do zastosowanego materiału lakierniczego, jak również zalecane i/lub maksymalne ilości dodawanego rozcieńczalnika, można znaleźć w arkuszu danych lub informacjach technicznych do odpowiedniego systemu lakierniczego. Rozcieńczalnik należy zawsze dodawać powoli, jednocześnie mieszając. Systemy dwuskładnikowe należy rozcieńczać zawsze dopiero po dodaniu utwardzacza.

>Wskazówki ogólne

Przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania i obróbki produktu oraz stosowania środków ochrony indywidualnej!

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie oznaczają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.