

>Description du produit

Les effets lessive naturels sur le chêne donnent à vos meubles et sols un aspect unique. Par la réaction chimique du bois, aucun bois ne ressemble à l'autre. Les nervures sont très bien accentuées – impossible d'obtenir cet effet avec les teintures habituelles.

>Champs d'application

Pour les parquets et les sols en bois avec une vitrification avec les Huiles parquet Hesse. Nous recommandons explicitement les huiles au rouleau. Pour les meubles avec une finition suivante avec les vernis PU appropriés.

>Préparation du support

Préparation du support	Utilisez uniquement du chêne blanc européen riches en tanins. L'aubier, le chêne rouge et de nombreux chêne américains ne sont pas adaptés en raison de leur faible de teneur en tanins Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.
------------------------	--

Ponçage du support grain de - à	80 - 120
---------------------------------	----------

>Finition

Finition	Traitement final avec 2 x 80 g/m ² des huiles de la gamme parquet de Hesse.
----------	--

>Temps

température d'emploi	16 - 25 °C
----------------------	------------

conditions de transport	hors gel – jusqu'à maximum 35 °C
-------------------------	----------------------------------

Séchage	24 h / 20 °C
---------	--------------

>Application

Application
Manuelle Verarbeitung - alle
rouleau manuel
Au pinceau

>Conseils pour l'application

La teinte est appliquée à l'aide d'un rouleau à poil court, bien mouillée, mais sans excès. La surface est ensuite égalisée à l'aide d'un rouleau humide. L'effet se forme après réaction chimique avec le bois. Material nicht spritzen.



>Données techniques

Viscosité (+/- 15 %)	60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aspect	teinté
Densité (de la série) kg/l	1.014
Rendement par couche	13 - 20 m ² /l Le rendement dépend fortement du mode d'application. Toutes les indications se réfèrent à un litre du produit prêt-à-l'emploi, si nécessaire durcisseur et diluant inclus.
Point d'éclair	> 60 °C
Temps de stockage (en semaines)	52
État	Liquide
Part non-volatile (de la série) %	2
Extrait sec	2 %
COV FR	C
température d'emploi	16 - 25 °C
Température de stockage	5 - 30 °C
conditions de transport	hors gel – jusqu'à maximum 35 °C
Nombre de couches (max)	1
Grammage par couche (max)	80 g/m ²
Grammage par couche (min)	50 g/m ²
Grammage total	80 g/m ²

>Conseils pour votre commande

Référence	Couleur	Matité 60° (Gloss)	Conditionnement	Conditionnement
BI 30003	GINGER	-	1 l, 5 l	1 l, 5 l

>Conseils particuliers

Le revêtement des planchers se détériore au cours du temps en fonction du degré d'utilisation. Une entretien soigneux, par exemple une protection de la couche incolore, évite d'avoir à effectuer une vaste rénovation complète. Celle-ci est impérative lorsque la couche de vernis est déjà endommagée. Concernant le résultat de votre travail, réalisez, ainsi que vos clients, un test de teinture et d'étanchéité sur une quantité suffisante de parquet d'origine.

>Informations générales

Effectuer une essai de teinte sur le bois d'origine poncé avec finition originale dans les conditions d'utilisation pratique. Ne pas remplir à nouveau le récipient d'origine de teintures mélangées. Après l'utilisation, nettoyer immédiatement les outils de travail à l'eau. Pour des teintures chimiques, il ne faut pas utiliser d'outils ou de contenants en métaux pouvant se corroder.

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées ne sont pas des spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur notre site www.hesse-lignal.de ou contactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se basent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Paiement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/2006 est mise à votre disposition.