

>Productbeschrijving

Door toevoeging van Hesse PUR Ringvastheidsadditief EL 460-0046 wordt de bestandheid tegen markering van metaal verder verhoogd. Hiertoe wordt de toevoeging in de verhouding 8,5 : 1,5 ingeroerd in de Kleurlak DB 45245-(kleur).

>Toepassingsgebieden

>Ondergrondvoorbereiding

>Eindbehandeling

>Applicatie

Applicatie
Spuiten
overige spuitprocedures

>Technische gegevens

Aandeel hernieuwbare grondstoffen %	0.2
Uitlooptijd (+/- 15 %)	28 s / DIN 53211 - 4 mm
Uiterlijk	niet relevant
Dichtheid serie kg/l	0.95
Leveringsvorm	vloeibaar
NV-serie %	35
VOC EU %	65 %
VOC FR	C
Houdbaarheid weken	52

>Bestelaanwijzingen

Bestelnummer	Glansgraad 60° (Gloss)	Verpakkingsgrootte
EL 460-0046	-	1 l, 5 l

>Speciale aanwijzingen

>Algemene aanwijzingen

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden geven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Er wordt een veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.